



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: **08183954 A**(43) Date of publication of application: **16.07.96**

(51) Int. Cl.

**C09K 11/56
C01G 9/08
H05B 33/18
// G09F 13/22**(21) Application number: **06337664**(22) Date of filing: **28.12.94**(71) Applicant: **MITSUBISHI MATERIALS CORP**(72) Inventor: **KIMURA ETSUJI
SHIMURA KAZUMI****(54) EL FLUORESCENT MATERIAL POWDER****(57) Abstract:**

PURPOSE: To obtain the powder comprising zinc sulfide as a matrix material, and an activating agent and a coactivating agent which are used as light-emitting centers, having the characteristics of high brightness and long life, and useful for flat face type displays, luminous panels for display, etc.

CONSTITUTION: This fluorescent material powder comprises (A) zinc sulfide as a matrix material, (B) an activating agent (preferably the ion of at least one

kind of element selected from copper, manganese, silver, gold and rare earth elements, especially preferably copper ion), and (C) a coactivating agent (preferably the ion of at least one kind of element selected from chlorine, bromine, iodine, and Al, especially preferably chloride ion). The fluorescent material powder uniformly has flat lamination defects in a high density over the whole body of the particle wherein the average face distance of the lamination defects is 0.2-10nm, and preferably further has an average particle diameter of $25\mu\text{m}$.

COPYRIGHT: (C)1996,JPO

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平8-183954

(43) 公開日 平成8年(1996)7月16日

(51) Int.Cl. ⁸	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
C 0 9 K 11/56	C P C	9280-4H		
C 0 1 G 9/08				
H 0 5 B 33/18				
// G 0 9 F 13/22	N			

審査請求 未請求 請求項の数5 F D (全 5 頁)

(21) 出願番号 特願平6-337664

(22) 出願日 平成6年(1994)12月28日

(71) 出願人 000006264

三菱マテリアル株式会社

東京都千代田区大手町1丁目5番1号

(72) 発明者 木村 悦治

埼玉県大宮市北袋町1丁目297番地 三菱

マテリアル株式会社中央研究所内

(72) 発明者 志村 一美

埼玉県大宮市北袋町1丁目297番地 三菱

マテリアル株式会社中央研究所内

(74) 代理人 弁理士 大家 邦久 (外1名)

(54) 【発明の名称】 E L 蛍光体粉末

(57) 【要約】

【構成】 硫化亜鉛を母体とし付活剤および共付活剤を含有する蛍光体粉末であって、積層欠陥を粒子全体に均一かつ高密度に有しており、その積層欠陥の平均面間隔が0.2~10nmであり、好ましくは平均粒径が25 μ m以下のエレクトロルミネッセンス (E L) 蛍光体粉末。

【効果】 従来のE L 蛍光体粉末よりも発光輝度および発光寿命が格段に向上しており、平面型ディスプレイや表示用発光パネルなどへの幅広い利用が可能である。

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 硫化亜鉛を母体とし付活剤および共付活剤を含有する蛍光体粉末であって、面状の積層欠陥を粒子全体に均一かつ高密度に有しており、その積層欠陥の平均面間隔が0.2～10nmであることを特徴とするエレクトロルミネッセンス（EL）蛍光体粉末。

【請求項2】 蛍光体粉末の平均粒径が25μm以下の請求項1のEL蛍光体粉末。

【請求項3】 付活剤が銅、マンガン、銀、金および希土類元素から選択された少なくとも一種のイオンである請求項1または2のEL蛍光体粉末。

【請求項4】 共付活剤が塩素、臭素、ヨウ素およびアルミニウムから選択された少なくとも一種のイオンである請求項1～3のいずれかに記載のEL蛍光体粉末。

【請求項5】 付活剤が銅イオンであり、共付活剤が塩素イオンである請求項1～4のいずれかに記載のEL蛍光体粉末。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】 本発明は、硫化亜鉛を母体とし発光の中心となる付活剤および共付活剤を含有する蛍光体粉末、特に、高輝度で長寿命のエレクトロルミネッセンス（EL）蛍光体に関する。

【0002】

【従来技術】 EL蛍光体は電圧励起型の蛍光体であり、蛍光体粉末を電極の間に挟んで発光素子とした分散型ELと薄膜型ELとが知られている。分散型EL蛍光体の一般的な形状は、蛍光体粉末を高誘電率のバインダー中に分散したものを、少なくとも一方が透明な二枚の電極の間に挟み込んだ構造からなり、両電極間に交流電場を印加することにより発光する。EL蛍光体粉末を用いて作成された発光素子は数mm以下の厚さとするのが可能で、面発光体であり、発熱がなく発光効率が良いなど数多くの利点を有するため、道路標識等の表示用発光パネル、各種インテリアやエクステリア用の照明、液晶ディスプレイ等のフラットパネルディスプレイ用の光源等としての用途が期待されている。

【0003】 EL蛍光体粉末としては、硫化亜鉛を母体として、銅等の付活剤（発光中心としての金属イオン）および塩素等の共付活剤が添加されたものが広く知られている。しかし、この蛍光体粉末を用いて作成された発光素子は、他の原理に基づく発光素子と比べて発光輝度が低く、また発光寿命が短いという欠点があり、このため従来から種々の改良が試みられてきた。例えば、特開昭61-296085号には、硫化亜鉛、銅化合物、ハロゲン化合物の混合物を1000～1200℃で焼成することにより六方晶系の中間蛍光体粉末を製造し、これに常温下で静水圧を加えた後に700～950℃でアニールするか、またはアニールと同時に熱間プレスして立方晶系に転移させ、高輝度、長寿命の蛍光体粉末を製造す

2

る方法が記載されている。また、特開平6-33053号には、中間蛍光体粉末を大気中でアニールする方法に代えて、硫酸塩存在下で大気を遮断して再焼成し、エッチング後さらに大気中で比較的低温で熱処理する製造方法が記載されている。後者の方法で製造された蛍光体粉末は従来のものより発光輝度が高く、寿命も長い利点を有しているが、さらに、その高輝度化および長寿命化が求められている。

【0004】

【発明の解決課題】 本発明は、従来のEL蛍光体粉末における上記課題を解決したものであって、発光素子用として十分な高輝度、長寿命特性を有するEL蛍光体粉末を提供することを目的とする。

【0005】

【課題の解決手段】 EL蛍光体粉末のEL発光の中心は、粒子内に存在する積層欠陥部に析出した付活剤の硫化銅（Cu₂S）等の針状結晶と硫化亜鉛母体との界面部分であると考えられている（『銅付活蛍光体』セラミックス26（1991）No.7）。本発明者等は従来のEL蛍光体粉末が、粒子内に自然に存在する積層欠陥を利用しているためEL発光の中心となる積層欠陥の密度が低く、従って高輝度発光を得られないことを見出した。そこで本発明においては、中間蛍光体粉末に衝撃力を加えるなどの方法により面状の積層欠陥を粒子全体に均一かつ高密度に生じさせ、EL発光の中心部分を硫化亜鉛粒子全体に均一に分散させ、その密度を高めることにより発光輝度と発光寿命を大幅に向上させた。

【0006】 すなわち、本発明によれば、以下の構成を有するEL蛍光体粉末とその製造方法が提供される。

(1) 硫化亜鉛を母体とし付活剤および共付活剤を含有する蛍光体粉末であって、面状の積層欠陥を粒子全体に均一かつ高密度に有しており、その積層欠陥の平均面間隔が0.2～10nmであることを特徴とするEL蛍光体粉末。

(2) 蛍光体粉末の平均粒径が25μm以下の上記(1)のEL蛍光体粉末。

(3) 付活剤が銅、マンガン、銀、金および希土類元素から選択された少なくとも一種のイオンである上記(1)または(2)に記載のEL蛍光体粉末。

(4) 共付活剤が塩素、臭素、ヨウ素およびアルミニウムから選択された少なくとも一種のイオンである上記(1)～(3)のいずれかに記載のEL蛍光体粉末。

(5) 付活剤が銅イオンであり、共付活剤が塩素イオンである上記(1)～(4)のいずれかに記載のEL蛍光体粉末。

【0007】

【具体的な説明】 本発明の蛍光体粉末は、硫化亜鉛を母体とし、発光中心である付活剤（金属イオン）および共付活剤を含有する硫化亜鉛ベースの蛍光体粉末である。硫化亜鉛には高温安定型（1024℃以上）の六方晶系（ウ

ルツ鉱型 β -ZnS)と低温安定型の立方晶系(閃亜鉛鉱型 α -ZnS)の2つの結晶形があるが、本発明において蛍光体粉末の母体として用いる硫化亜鉛はいずれの結晶形のもでもよく、両者が混在していてもよい。

【0008】発光中心となる付活剤は、付活剤として蛍光体に一般に使用される金属イオンが用いられる。具体的には、銅、マンガン、銀、金および希土類元素等が好適に用いられる。これらは単独で用いても、複数を組み合わせて用いてもよい。蛍光発光の波長域(色)は付活剤の種類に依存しており、例えば、緑色(銅)、オレンジ(マンガン)、青(銀)等の蛍光が得られる。最適付活剤濃度は付活剤の種類により異なるが、たとえば、銅付活剤の場合は母体の硫化亜鉛に対して0.01~0.1重量%(以下%)の範囲であればよく、0.01%未満では十分な発光が得られず、0.1%を越えると輝度の低下を招く。共付活剤としては、従来、蛍光体に使用されている各種の共付活剤が用いられる。具体的には塩素、臭素、ヨウ素およびアルミニウムが好適に用いられる。これらは単独で用いてもよく、複数を組み合わせて用いてもよい。共付活剤濃度は塩素の場合、母体中で硫化亜鉛に対し0.01~0.2%の範囲であればよい。0.01%未満では十分な発光が得られず、0.2%を越えると輝度の低下を招く。

【0009】本発明の蛍光体粉末は、図1の顕微鏡写真に示すように、面状の積層欠陥が硫化亜鉛の母体全体に均一かつ高密度に生じており、その平均面間隔が0.2~10nmであることを特徴とする。図1は硫化亜鉛に付活剤として硫化銅をドーブした例であり、同図において基質部分は母体の硫化亜鉛であり、縞状の部分がその積層欠陥の部分である。図1は面状に広がる積層欠陥に対してほぼ直角の断面を示している。硫化銅は母体の硫化亜鉛の積層欠陥に沿って析出する。図示するように本発明の蛍光体粉末は、各積層欠陥の平均面間隔が極めて狭い。このような面間隔の高密度の積層欠陥は、中間蛍光体粉末に衝撃力を加えることにより形成することができる。さらに、この高密度の積層欠陥を有する蛍光体粉末を再焼成することにより付活剤析出部分を粒子全体に均一に分散させることができる。一方、従来のEL蛍光体粉末は、その大部分が中間蛍光体粉末に自然に存在する積層欠陥を利用して付活剤を析出させているため、図2に示すように、積層欠陥の平均面間隔が本発明の蛍光体粉末に比べて広い。本発明の蛍光体粉末における積層欠陥相互の平均面間隔は、概ね、従来の蛍光体粉末の約10分の1であり、積層欠陥の密度が格段に高く、かつ母体粒子全体に均一に分散している。

【0010】蛍光体粉末の一般的な製法は、原料の硫化亜鉛粉末を付活剤となる金属化合物および共付活剤となるハロゲン化物などと共に一次焼成して中間蛍光体粉末を製造し、この中間蛍光体粉末の結晶内部に存在する刃状転位や双晶などの積層欠陥を利用して、これを二次焼

成(再焼成)することにより積層欠陥を中心に付活剤を析出させる。この積層欠陥は面状の格子欠陥であり、母体の硫化亜鉛結晶内において、この面状の積層欠陥に沿って付活剤が析出する。

【0011】具体的には、硫化亜鉛は立方晶系(α -ZnS)と六方晶系(β -ZnS)の2つの結晶形が存在し、前者では最密原子面(111)面はABCABC……の三層構造をなし、後者ではc軸に垂直な最密原子面がABAB……の二層構造を形成している。このため、例えば、硫化亜鉛結晶に衝撃力を加えた場合、 α -ZnSで最密原子面のすべりが起こりC面が抜けると部分的にABABの β -ZnSとなり刃状転位が生じ、また、AB面が逆転して双晶が生じることもある。一般に、結晶中の不純物は格子欠陥部分に集中するため、積層欠陥を有する硫化亜鉛を加熱して硫化銅などの付活剤を拡散させると積層欠陥に付活剤が析出する。付活剤の析出部分と母体の硫化亜鉛部分との界面がEL発光の中心となることから、積層欠陥の密度が高いことは発光輝度を高めるうえで有利である。

【0012】本発明の蛍光体粉末では、発光中心となる付活剤が析出する積層欠陥部分が前述のように母体の硫化亜鉛結晶全体にわたって均一に分布し、かつ高密度に存在するために高い発光輝度が得られる。また、EL蛍光体粉末の発光寿命が失われるのは付活剤の逆拡散が起こるためであるが、本発明の蛍光体粉末は、付活剤が粒子全体に均一に分布しているので輝度低下の影響が少なく、また付活剤の析出密度が高いために付活剤の逆拡散自体が抑制されるので発光寿命が長い。

【0013】本発明のEL蛍光体粉末は、常法に従い中間蛍光体粉末を製造し、これに衝撃力を加えて高密度の積層欠陥を生ぜしめ、しかる後に再焼成して付活剤を積層欠陥内に析出させ、必要に応じ、表面のエッチングおよび分級を経て製造する。中間蛍光体粉末は、高純度の硫化亜鉛粉末に付活剤となる金属化合物および融剤を混合し、1000~1300℃で一次焼成した後、融剤を洗浄除去し乾燥することにより得られる。付活剤となる金属化合物は銅、マンガン、銀、金および希土類元素等の酢酸塩、硫酸塩等が用いられる。融剤は硫化亜鉛母体の結晶成長を行うと同時に、共付活剤の供給源となる。融剤の例としては、アルカリやアルカリ土類金属のハロゲン化物および等が挙げられる。

【0014】本発明の蛍光体粉末では、面間隔の狭い付活剤析出部分は積層欠陥を生じさせるために、中間蛍光体の粉末粒子に衝撃力を加え、これにより結晶全体に積層欠陥を高密度に発生させる。例えば、具体的には、中間蛍光体の粉末粒子を高速で壁に衝突させ、または粒子どうしを衝突させる。付活剤を積層欠陥内に析出させるための再焼成は、例えば、700~900℃で2~10時間加熱することにより行なわれる。再焼成後、エッチングにより粒子表面の酸化亜鉛膜を除去する。この際、

粒子中の銅が溶解して表面に析出することがあるため、これを好ましくはEDTAなどを用いて除き、水洗、乾燥、分級を経て、目的とする粒径のEL蛍光体粉末を得る。

【0015】蛍光体粉末の粒径は25 μm 以下が好ましい。発光輝度は粒径によっても影響を受け、粒径が小さいほうが有利である。蛍光体粉末の粒径が40 μm 以上になると発光輝度が大幅に低下するので好ましくない。蛍光体粉末の粒径は主に中間蛍光体粉末を製造する一次焼成によって定まり、一般に焼成温度を下げて融剤量を減らせば粒径は小さくなるが、従来の蛍光体粉末では焼成温度や融剤量を下げると付活剤および共付活剤のドーパ量のバランスが崩れるために発光輝度は必ずしも向上せず、色調も変化するが、本発明の蛍光体では付活剤が高密度に粒子全体に均一に分布しているのでこのような欠点を生じない。

【0016】

【実施例】

実施例1

高純度硫化亜鉛粉末（不純物金属元素含有量<0.1ppm）150gに2.0gの酢酸銅水和物 $\text{Cu}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ を加え、さらに、融剤として10gの塩化マグネシウム $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 、5gの塩化バリウム $\text{BaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ および10gの塩化アンモニウム NH_4Cl を混合したものを、鉄心入りナイロン球150gと共に容器に装入し、30分間回転させてよく混合した。次いで、この原料粉末を磁製ルツボに封入し、1200℃で6時間焼成した後、イオン交換水3リットルで10回洗浄し・濾過を繰り返して融剤を完全に洗い流し、乾燥して中間蛍光体粉末（平均粒径28 μm ）を得た。次に、この中間蛍光体粉末を150m/secの高速気流中に分散させて壁面に衝突させる方法によって衝撃力を加えた。不純物の混入を避けるため、衝突壁は表面をシリコンゴムで被覆したものをを用いた。衝撃力を加えた後、中間蛍光体粉末を700℃で6時間再焼成し、5%塩酸水溶液中で30分間攪拌して表面エッチング処理を行ない、水洗、乾燥、分級して、平均粒径23 μm のEL蛍光体粉末を得た。この*

* 蛍光体粉末の透過電子顕微鏡像を図1に示す。細い縞模様は積層欠陥（主として双晶面）であり、母体の硫化亜鉛粒子全体に均一に分布している。相互の平均面間隔は2.5nmである。さらに、この蛍光体粉末について後述の発光特性試験を行った。

【0017】実施例2

焼成温度、衝撃力を変えた以外は実施例1と同様にしてEL蛍光体粉末を製造し、平均粒径35 μm のEL蛍光体粉末を得た。またこの蛍光体粉末について実施例1と同様の発光特性試験を行った。

【0018】比較例1

実施例1と全く同様の方法で中間蛍光体粉末を製造した後に、衝撃力を加えずに再焼成して蛍光体粉末を製造した。その後、焼成条件および表面処理方法など全て実施例1と同一の条件で処理し蛍光体粉末を得た。この蛍光体粉末の透過電子顕微鏡像を図2に示した。図1と同様に細い縞模様は積層欠陥であり、相互の平均面間隔は26nmである。実施例1の蛍光体粉末に比べて積層欠陥の平均面間隔は約10倍程度大きい。さらに、この蛍光体粉末について実施例1と同様の発光特性試験を行った。

【0019】比較例2

焼成温度を実施例2と同一とした以外は、比較例1と同様にしてEL蛍光体粉末を製造した。この蛍光体粉末について実施例1と同様の発光特性試験を行った。

【0020】蛍光体粉末の発光特性試験

実施例および比較例で得た蛍光体粉末について、各々の蛍光体粉末0.6gとひまし油0.3gを混合しペースト状にして導電膜付きガラスに塗布し、これに厚さ100 μm の絶縁スペーサーを介在させて、もう1枚の導電膜付きガラスを重ねてEL発光素子を作製した。この発光素子に室温で120V、1kHzの交流電圧を印加して各々の輝度を測定した。各発光素子における相対輝度および相対輝度半減寿命を表1に示した。なお相対輝度および半減寿命は比較例1の蛍光体粉末を用いた発光素子の輝度および輝度半減寿命を1とした。

【0021】

【表1】

No.	付活剤	共付活剤	平均粒径	結晶欠陥	相対輝度	輝度半減寿命
実施例1	Cu	Cl	23 μm	2.5nm	11.20	2.11
" 2	Cu	Cl	35 μm	2.7nm	9.35	1.90
比較例1	Cu	Cl	24 μm	26nm	1.00	1.00
" 2	Cu	Cl	38 μm	30nm	0.81	1.23

（注）結晶欠陥は積層欠陥の平均面間隔

【0022】


【発明の効果】本発明のEL蛍光体粉末は、従来のEL蛍光体粉末よりも発光輝度および発光寿命が格段に向上しており、平面型ディスプレイや表示用発光パネルなどへの幅広い利用が可能である。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る蛍光体粒子の組織状態を表わす透過電子顕微鏡写真。

【図2】比較例に係る蛍光体粒子の組織状態を表わす透過電子顕微鏡写真。

【図1】



【図2】

